



SCHNITT LÄNGS



SCHNITT QUER

ANSICHT

ROC Typ 3

swissporROC

Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Materialtyp: Dämmstoff | Mineralisch

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Hersteller	Swisspor AG
Hersteller-Email	info@swisspor.com
Produktlinie	swissporROC
Produktlinien Info	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Materialname	ROC Typ 3
Materialtyp	Dämmstoff / Mineralisch
eBKP	C 1.2 Abdichtung, Dämmung und Bodenplatte / C 2.1 Aussenwandkonstruktion / C 4.4 Dachkonstruktion
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Anwendungsbereich	Innen / Wand / Decke / Dach / Fassade / Boden Aussen / Wand / Decke / Dach / Fassade / Boden
Lieferzonen	LI / CH
Grösse der CAD- & BIM-Textur	Höhe: 200.0 mm / Breite: 200.0 mm

Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt – ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe – keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.

max. Format	Länge = 1250 mm / Breite = 600 mm / Dicke = 160 mm
min. Format	Länge = 1250 mm / Breite = 600 mm / Dicke = 30 mm
Materialgewicht	52.0 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.031 W/mK
Brandkennziffer	6q.3 A1
Kennwerte Info	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt - ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe - keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.



CUT LENGTHWISE



CUT CROSSWISE

VIEW

ROC Typ 3

swissporROC

Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Type: **Insulation | Cemented**

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Manufacturer	Swisspor AG
Manufacturer-Email	info@swisspor.com
Product Line	swissporROC
Product Line Info	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Material Name	ROC Typ 3
Type	Insulation / Cemented
eBKP	C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls / C 4.4 Roof structure, roof slabs
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Area of application	Inside / Wall / Ceiling / Roof / Facade / Floor Outside / Wall / Ceiling / Roof / Facade / Floor
Delivery zones	LI / CH
Size of the CAD & BIM texture	Height: 200.0 mm / Width: 200.0 mm

Important legal notice regarding the use of the mtextur database and the mtextur datasheet

The mtextur database and the mtextur datasheets present a selection of digitally processed building materials, categorised by material type, subtype, colour range, field of application, manufacturer and product line. All content is provided for information and planning support purposes only and is non-binding. The colour appearance, pattern, surface characteristics and scale accuracy of the CAD & BIM textures may differ from the actual products supplied by the respective manufacturers. A binding or exact match cannot be guaranteed. For binding samples, technical specifications and product-specific details, only the respective manufacturer or distributor shall be authoritative. Please contact them directly for such information (enquiry link provided with the material). The content is compiled with due care and to the best of our knowledge. However, errors, omissions or deviations cannot be entirely excluded. The publisher of the mtextur database, h2c GmbH, as well as the listed manufacturers and distributors, accept no liability for the accuracy or completeness of the information provided, nor for any direct or indirect damages or consequential losses arising from the use of the mtextur database or the mtextur datasheets. Liability shall apply exclusively in cases of wilful misconduct.

max. Length / Format	Length = 1250 mm / Width = 600 mm / Thickness = 160 mm
min. Format	Length = 1250 mm / Width = 600 mm / Thickness = 30 mm
Weight	52.0 kg/m ³
Thermal Conductivity	0.031 W/mK
Fire protection class	6q.3 A1
Characteristics Info	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Important legal notice regarding the use of the mtextur database and the mtextur datasheet

The mtextur database and the mtextur datasheets present a selection of digitally processed building materials, categorised by material type, subtype, colour range, field of application, manufacturer and product line. All content is provided for information and planning support purposes only and is non-binding. The colour appearance, pattern, surface characteristics and scale accuracy of the CAD & BIM textures may differ from the actual products supplied by the respective manufacturers. A binding or exact match cannot be guaranteed. For binding samples, technical specifications and product-specific details, only the respective manufacturer or distributor shall be authoritative. Please contact them directly for such information (enquiry link provided with the material). The content is compiled with due care and to the best of our knowledge. However, errors, omissions or deviations cannot be entirely excluded. The publisher of the mtextur database, h2c GmbH, as well as the listed manufacturers and distributors, accept no liability for the accuracy or completeness of the information provided, nor for any direct or indirect damages or consequential losses arising from the use of the mtextur database or the mtextur datasheets. Liability shall apply exclusively in cases of wilful misconduct.



VUE FRONTALE

SECTION
LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

ROC Typ 3

swissporROC
Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Type: Isolant | Minérale

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Producteur	Swisspor AG
Corriel producteur	info@swisspor.com
Ligne de produit	swissporROC
Infos ligne de produit	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Nom du matériel	ROC Typ 3
Type	Isolant / Minérale
eBKP	C 1.2 Etanchéités et isolations sous dalles de sol et radiers / C 2.1 Parois porteuses extérieures / C 4.4 Toitures
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Zone d'application	Intérieur / Mur / Plafond / Toit / Facade / Sol Extérieur / Mur / Plafond / Toit / Facade / Sol
Zones de livraison	LI / CH
Taille de la texture CAO et BIM	Hauteur: 200.0 mm / Largeur: 200.0 mm

Avis juridique important concernant l'utilisation de la base de données mtextur et de la fiche technique mtextur

La base de données mtextur et les fiches techniques mtextur présentent une sélection de matériaux de construction numérisés, classés par type de matériau, sous-type, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. L'ensemble des contenus est fourni à titre informatif et d'aide à la planification uniquement et est non contractuel. L'apparence des couleurs, la trame, l'aspect de surface et l'échelle des textures CAD & BIM peuvent différer des produits réellement fournis par les fabricants concernés. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des représentations numériques. Pour des échantillons contractuels, des spécifications techniques et des informations spécifiques aux produits, seuls les fabricants ou distributeurs concernés font foi. Il convient de les contacter directement à cet effet (lien de demande disponible pour chaque matériau). Les contenus sont élaborés avec soin et selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, des erreurs, omissions ou divergences peuvent subsister. L'éditrice de la base de données mtextur, h2c GmbH, ainsi que les fabricants et distributeurs mentionnés, déclinent expressément toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris pour tout dommage consécutif, accessoire ou perte économique, résultant de l'utilisation de la base de données mtextur ou des fiches techniques mtextur. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle.

Longueur max. / Format	Longueur = 1250 mm / Largeur = 600 mm / Épaisseur = 160 mm
min. Format	Longueur = 1250 mm / Largeur = 600 mm / Épaisseur = 30 mm
Poids	52.0 kg/m ³
Conductivité thermique	0.031 W/mK
Brandkennziffer	6q.3 A1
Info paramètre	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Avis juridique important concernant l'utilisation de la base de données mtextur et de la fiche technique mtextur

La base de données mtextur et les fiches techniques mtextur présentent une sélection de matériaux de construction numérisés, classés par type de matériau, sous-type, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. L'ensemble des contenus est fourni à titre informatif et d'aide à la planification uniquement et est non contractuel. L'apparence des couleurs, la trame, l'aspect de surface et l'échelle des textures CAD & BIM peuvent différer des produits réellement fournis par les fabricants concernés. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des représentations numériques. Pour des échantillons contractuels, des spécifications techniques et des informations spécifiques aux produits, seuls les fabricants ou distributeurs concernés font foi. Il convient de les contacter directement à cet effet (lien de demande disponible pour chaque matériau). Les contenus sont élaborés avec soin et selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, des erreurs, omissions ou divergences peuvent subsister. L'éditrice de la base de données mtextur, h2c GmbH, ainsi que les fabricants et distributeurs mentionnés, déclinent expressément toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris pour tout dommage consécutif, accessoire ou perte économique, résultant de l'utilisation de la base de données mtextur ou des fiches techniques mtextur. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle.



AANZICHT



LANGSDOORSNEDE



DWARSDOORSNEDE

ROC Typ 3

swissporROC

Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Type: Isolatiemateriaal | Mineraal

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Fabrikant	Swisspor AG
Fabrikant e-mail	info@swisspor.com
Productlijn	swissporROC
Productlijn Info	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Materiaalnaam	ROC Typ 3
Type	Isolatiemateriaal / Mineraal
eBKP	C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls / C 4.4 Roof structure, roof slabs
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Toepassingsgebied	Binnen / Muur / Plafond / Dak / Gevel / Bodem Buiten / Muur / Plafond / Dak / Gevel / Bodem
Leveringszones	LI / CH
Omvang van de CAD & BIM textuur	Hoogte: 200.0 mm / Breedte: 200.0 mm

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.

Max. Lengte / Formaat	Lengte = 1250 mm / Breedte = 600 mm / Dikte = 160 mm
min. Formaat	Lengte = 1250 mm / Breedte = 600 mm / Dikte = 30 mm
Soortelijk gewicht	52.0 kg/m ³
Thermische geleiding	0.031 W/mK
Brandklasse	6q.3 A1
Eigenschappen	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.



LANGSGÅENDE SNIT



TVÆRSNIT

UDSIGT

ROC Typ 3

swissporROC
Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Type: Isolering | Mineral

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Fabrikant	Swisspor AG
Fabrikant e-mail	info@swisspor.com
produktlinie	swissporROC
produktlinieinfo	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Materiale navn	ROC Typ 3
Type	Isolering / Mineral
eBKP	C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls / C 4.4 Roof structure, roof slabs
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Anvendelsesområde	Indenfor / Væg / Tæppe / Top, tag / Facade / Jord Uden for / Væg / Tæppe / Top, tag / Facade / Jord
Leveringszoner	LI / CH
Størrelse af CAD- og BIM-tekstur	Højde: 200.0 mm / Bredde: 200.0 mm

Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udgiveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.

Maks. Længde / format	Længde = 1250 mm / Bredde = 600 mm / Tykkelse = 160 mm
min. Format	Længde = 1250 mm / Bredde = 600 mm / Tykkelse = 30 mm
Materialevægt	52.0 kg/m ³
Varmeledningsevne	0.031 W/mK
Brandnummer	6q.3 A1
Kendetegn	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udgiveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.



VISTA FRONTALE

SEZIONE
LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

ROC Typ 3

swissporROC
Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Tipo: Isolante | Minerale

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Produttore	Swisspor AG
Email Produttore	info@swisspor.com
Linea di prodotto	swissporROC
Informazioni linea di prodotto	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Nome del materiale	ROC Typ 3
Tipo	Isolante / Minerale
eBKP	C 1.2 Impermeabilizzazione, isolamento della platea / C 2.1 Parete grezza esterna / C 4.4 Struttura portante del tetto
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Area di applicazione	Interno / Muro / Soffitto / Tetto / Facciata / Pavimento Esterno / Muro / Soffitto / Tetto / Facciata / Pavimento
Zone di consegna	LI / CH
Dimensione della texture CAD & BIM	Altezza: 200.0 mm / Ampio: 200.0 mm

Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.

Lungo max. / Format	Lunghezza = 1250 mm / Larghezza = 600 mm / Spessore = 160 mm
min. Formato	Lunghezza = 1250 mm / Larghezza = 600 mm / Spessore = 30 mm
Peso	52.0 kg/m ³
Conduttività termica	0.031 W/mK
Brandkennziffer	6q.3 A1
Caratteristiche	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.



CORTE LONGITUDINAL



CORTE TRANSVERSAL

ALZADO

ROC Typ 3

swissporROC
Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Tipo

material: Aislamiento | Mineral

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

mtextur ID	88544
Fabricante	Swisspor AG
Email fabricante	info@swisspor.com
Línea de producto	swissporROC
Detalles línea del producto	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Nombre material	ROC Typ 3
Tipo material	Aislamiento / Mineral
eBKP	C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls / C 4.4 Roof structure, roof slabs
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Área de aplicación	Interior / Pared / Techo / Techo / Fachada / Solado Exterior / Pared / Techo / Techo / Fachada / Solado
Zonas de entrega	LI / CH
Tamaño de la textura CAD y BIM	Altura: 200.0 mm / Anchura: 200.0 mm

Aviso legal importante sobre el uso de la base de datos mtextur y la ficha técnica mtextur

La base de datos mtextur y las fichas técnicas mtextur presentan una selección de materiales de construcción digitalizados, clasificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, ámbito de aplicación, fabricante y línea de producto. Todos los contenidos se proporcionan exclusivamente con fines informativos y de apoyo a la planificación y son no vinculantes. La apariencia del color, el patrón, las características de la superficie y la escala de las texturas CAD & BIM pueden diferir de los productos reales suministrados por los respectivos fabricantes. No se ofrece ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud o integridad de las representaciones digitales. Para muestras vinculantes, especificaciones técnicas e información específica del producto, únicamente serán determinantes los fabricantes o distribuidores correspondientes, a los que deberá contactarse directamente (enlace de consulta disponible para cada material). Los contenidos se elaboran con la debida diligencia y según el mejor conocimiento disponible; no obstante, no pueden excluirse completamente errores, omisiones o discrepancias. La editora de la base de datos mtextur, h2c GmbH, así como los fabricantes y distribuidores indicados, declinan expresamente cualquier responsabilidad, directa o indirecta, incluidos daños consecuenciales, incidentales o pérdidas económicas, derivados del uso de la base de datos mtextur o de las fichas técnicas mtextur. La responsabilidad solo se asumirá en caso de conducta dolosa.

Longitud máxima / Formato	Longitud = 1250 mm / Anchura = 600 mm / Espesor = 160 mm
min. Formato	Longitud = 1250 mm / Anchura = 600 mm / Espesor = 30 mm
Peso material	52.0 kg/m ³
Conductividad térmica	0.031 W/mK
Brandkennziffer	6q.3 A1
Características	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Aviso legal importante sobre el uso de la base de datos mtextur y la ficha técnica mtextur

La base de datos mtextur y las fichas técnicas mtextur presentan una selección de materiales de construcción digitalizados, clasificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, ámbito de aplicación, fabricante y línea de producto. Todos los contenidos se proporcionan exclusivamente con fines informativos y de apoyo a la planificación y son no vinculantes. La apariencia del color, el patrón, las características de la superficie y la escala de las texturas CAD & BIM pueden diferir de los productos reales suministrados por los respectivos fabricantes. No se ofrece ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud o integridad de las representaciones digitales. Para muestras vinculantes, especificaciones técnicas e información específica del producto, únicamente serán determinantes los fabricantes o distribuidores correspondientes, a los que deberá contactarse directamente (enlace de consulta disponible para cada material). Los contenidos se elaboran con la debida diligencia y según el mejor conocimiento disponible; no obstante, no pueden excluirse completamente errores, omisiones o discrepancias. La editora de la base de datos mtextur, h2c GmbH, así como los fabricantes y distribuidores indicados, declinan expresamente cualquier responsabilidad, directa o indirecta, incluidos daños consecuenciales, incidentales o pérdidas económicas, derivados del uso de la base de datos mtextur o de las fichas técnicas mtextur. La responsabilidad solo se asumirá en caso de conducta dolosa.



CORTE LONGITUDINAL



SEÇÃO CRUZADA

VISTA

ROC Typ 3

swissporROC
Swisspor AG

<http://www.swisspor.ch/> | info@swisspor.com

Tipo: Isolamento | Mineral

swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.

ID mtextur	88544
Fabricante	Swisspor AG
Email do Fabricante	info@swisspor.com
Linha de produto	swissporROC
Informação da linha de produto	swissporROC - Steinwolle ist ein vielseitiger Dämmstoff auf anorganischer Basis. Je nach Rohdichte und Ausführung eignet sich swissporROC für Anwendungen rund um die Gebäudehülle, mit Ausnahme im Perimeterbereich. Bemerkenswert ist der hohe Schmelzpunkt von über 1000 °C.
Nome do material	ROC Typ 3
Tipo	Isolamento / Mineral
eBKP	C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls / C 4.4 Roof structure, roof slabs
IFC	IfcSlab / IfcWall / IfcCovering / IfcSlab.Floor
Área de aplicação	Interior / Parede / Cobertor / Topo, telhado / Fachada / Terra Exterior / Parede / Cobertor / Topo, telhado / Fachada / Terra
Zonas de Entrega	LI / CH
Tamanho da textura CAD & BIM	Altura: 200.0 mm / Largura: 200.0 mm

Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, âmbito de aplicação, fabricante e linha de produto. Todos os conteúdos são fornecidos exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e são não vinculativos. A aparência da cor, o padrão, as características da superfície e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Não é feita qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das representações digitais. Para amostras vinculativas, especificações técnicas e informações específicas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes são determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponível para cada material). Os conteúdos são elaborados com o devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponível; no entanto, não podem ser totalmente excluídos erros, omissões ou discrepâncias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas económicas, resultantes da utilização da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas será assumida em caso de conduta dolosa.

Max. Comprimento / Formato	Comprimento = 1250 mm / Largura = 600 mm / Espessura = 160 mm
min. Formato	Comprimento = 1250 mm / Largura = 600 mm / Espessura = 30 mm
Peso	52.0 kg/m ³
Condutibilidade térmica	0.031 W/mK
Brandkennziffer	6q.3 A1
Características Informações	Steife Dämmplatten, durchgehend imprägniert. Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden oder Raumtrennwände. Beim Dach für Sparrendach auf der Schalung, Beton- oder Hallensteildach auf Profilblech.

Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, âmbito de aplicação, fabricante e linha de produto. Todos os conteúdos são fornecidos exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e são não vinculativos. A aparência da cor, o padrão, as características da superfície e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Não é feita qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das representações digitais. Para amostras vinculativas, especificações técnicas e informações específicas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes são determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponível para cada material). Os conteúdos são elaborados com o devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponível; no entanto, não podem ser totalmente excluídos erros, omissões ou discrepâncias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas económicas, resultantes da utilização da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas será assumida em caso de conduta dolosa.